




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Цилиндры минераловатные

Маты минераловатные

Металлическая окложушка

Все для монтажа



Цилиндры минераловатные

- Без покрытия
- Кашированные
- С защитным покрытием
- В кожухе
- Высокотемпературные
- Плоские
- Ламельные



Прямые участки ХОТPIPE SP



Отвод ХОТPIPE L



Тройник ХОТPIPE T

ХОТPIPE SP

Цилиндры без покрытия

Серийный выпуск в трех плотностях — **80, 100 и 120 кг/м³**.
 Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники**.
 Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов. Широко применяются в различных отраслях промышленности, включая пищевую и химическую, на объектах строительного комплекса. Способны выдерживать высокие температуры без потери теплоизолирующих свойств.

Специальный замок «шип-паз» легко фиксирует части цилиндра между собой. Монтаж цилиндров на трубы диаметром до 273 мм может выполнять 1 человек.

При использовании в помещениях дополнительное покрытие необязательно. Минераловатные цилиндры ХОТPIPE SP сделаны из гидрофобизированной базальтовой ваты и не боятся влажности. Если трубопровод эксплуатируется на открытом воздухе, поверх цилиндров требуется установить оцинкованную оболочку для защиты теплоизоляции от осадков. Теплоизоляцию трубопроводов на пищевых производственных предприятиях необходимо покрыть алюминиевой оболочкой.

Общие характеристики

Материал	каменная вата
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
 Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

▶ Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте hotpipe.ru и канале YouTube



ХОТPIPE SP 80

Минераловатные цилиндры плотностью **80 кг/м³**. Доступные легкие цилиндры по низкой цене. Выглядят рыхловатыми, но характеристикам соответствуют.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С. Срок службы 6 лет.

Подходят для систем отопления с перегретой водой. Для теплоизоляции байпасов. Для воздухопроводов.

Характеристики

Плотность материала	80 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 5 кПа
Максимальная температура применения	350 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,052 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,091 Вт/(м*К)



ХОТPIPE SP 100

Минераловатные цилиндры плотностью **100 кг/м³**. Самые покупаемые цилиндры для трубопроводов. Стандартная теплоизоляция трубопроводов.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 250 °С. Срок службы 10 лет.

Подходят для теплоизоляции магистральных и технологических трубопроводов. Для тепловых сетей.

Характеристики

Плотность материала	100 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 7 кПа
Максимальная температура применения	550 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,051 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,154 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,202 Вт/(м*К)



ХОТPIPE SP 120

Минераловатные цилиндры плотностью **120 кг/м³**. Плотные на ощупь, а не на словах. Не ломаются даже при малой толщине стенок цилиндра.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 350 °С. Срок службы 12 лет.

Подходят для паропроводов, газоходов, дымоходов и дымовых труб, пищевых труб из нержавеющей стали.

Характеристики

Плотность материала	120 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 12 кПа
Максимальная температура применения	650 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,039 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,152 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,209 Вт/(м*К)
При 600 °С	не более 0,253 Вт/(м*К)



Прямые участки ХОТPIPE SP Alu



Отвод ХОТPIPE L Alu



Тройник ХОТPIPE T Alu

ХОТPIPE SP Alu

Цилиндры кашированные фольгой

Серийный выпуск в трех плотностях — **80, 100 и 120 кг/м³**.
 Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники**.
 Предназначены для теплоизоляции трубопроводов в помещениях. Для защиты труб от образования конденсата. Алюминиевая армированная фольга также выполняет функцию пароизолирующего слоя, позволяя применять цилиндры на трубопроводах с температурой теплоносителя ниже температуры окружающей среды.

Специальный замок «шип-паз» легко фиксирует части цилиндра между собой. Монтаж цилиндров на трубы любого диаметра может выполнять 1 человек.

Применяйте кашированные цилиндры в помещении. Фольга не защитит теплоизоляцию от осадков и птиц. На открытом воздухе кашированные цилиндры придут в негодность за 2 месяца.

Общие характеристики

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
 Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

 Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте hotpipe.ru и канале YouTube



ХОТPIPE SP Alu 80

Кашированные фольгой минераловатные цилиндры плотностью **80 кг/м³**. Доступные легкие цилиндры по низкой цене. Для теплоизоляции труб в помещениях.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С. Срок службы 6 лет.

Подходят для систем отопления с перегретой водой. Для защиты труб от образования конденсата. Для теплоизоляции круглых воздуховодов.

Характеристики

Плотность материала	80 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 5 кПа
Максимальная температура применения	350 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,052 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,091 Вт/(м*К)



ХОТPIPE SP Alu 100

Кашированные фольгой минераловатные цилиндры плотностью **100 кг/м³**. Самые покупаемые цилиндры для теплоизоляции трубопроводов в помещениях.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 250 °С. Срок службы 10 лет.

Подходят для теплоизоляции труб в котельных и в индивидуальных тепловых пунктах.

Характеристики

Плотность материала	100 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 7 кПа
Максимальная температура применения	550 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,051 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,154 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,202 Вт/(м*К)



ХОТPIPE SP Alu 120

Кашированные фольгой минераловатные цилиндры плотностью **120 кг/м³**. Плотные на ощупь, а не на словах. Устойчивы к нагрузкам, держат форму.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 350 °С. Срок службы 12 лет.

Идеально подходят для изоляции труб отопления в жилищном и промышленном строительстве.

Характеристики

Плотность материала	120 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 12 кПа
Максимальная температура применения	650 °С

Теплопроводность в сухом состоянии


При 10 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,039 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,152 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,209 Вт/(м*К)
При 600 °С	не более 0,253 Вт/(м*К)



Прямые участки ХОТPIPE SP Outside



Отвод ХОТPIPE L Outside



Тройник ХОТPIPE T Outside

▶ Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте hotpipe.ru и канале YouTube

ХОТPIPE SP Outside

Цилиндры с защитным покрытием

Минераловатные цилиндры плотностью **100 кг/м³** с покрытием Outside для применения на открытом воздухе. Надежно защищены от ветра, осадков и птиц. Антивандальное решение. Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники.**

Рекомендуемая температура теплоносителя до 250 °С.
Срок службы на открытом воздухе 6 лет.

Идеально подходят для магистральных трубопроводов и тепловых сетей. Для теплоизоляции байпасов.

Характеристики

Материал	каменная вата, покрытие Outside
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	не требуется
Плотность материала	100 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 7 кПа
Максимальная температура применения	550 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,051 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,154 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,202 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Общая толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

XOTPIPE SP ME

ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ

Цилиндры в оцинкованной оболочке

Минераловатные цилиндры плотностью **100 кг/м³**. Оцинкованная оболочка толщиной 0,55 мм защищает теплоизоляцию от любых внешних воздействий. На торцах имеются замки для отвода воды. Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники.**

Рекомендуемая температура теплоносителя до 250 °С.
Срок службы на открытом воздухе 8 лет.

Идеально подходят для изоляции магистральных трубопроводов и тепловых сетей в сжатые сроки.

Характеристики

Материал	каменная вата, оцинкованный металл
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМО
Дополнительная защита	не требуется
Плотность материала	100 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 7 кПа
Максимальная температура применения	550 °С

Теплопроводность в сухом состоянии


При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,051 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,154 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,202 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Общая толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003



Прямые участки XOTPIPE SP ME



Отвод XOTPIPE L ME

Тройник XOTPIPE T ME

Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте xotpipe.ru и канале YouTube 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Долговечная теплоизоляция при высоких температурах

Эксплуатируйте системы промперегрева без частых остановок на замену теплоизоляции

XOTPIPE SP Combi

Высокотемпературные цилиндры

Минераловатные цилиндры плотностью **100 кг/м³** со вставкой из муллитокремнеземистой ваты для теплоизоляции трубопроводов перегретого пара более 350 °С. Выпускаются без покрытия, в кожухе, кашированные фольгой, с покрытием Outside. Элементы теплоизоляции: **прямые участки**.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 700 °С.
Срок службы на трубопроводах промперегрева 6 лет.

Характеристики

Материал	каменная вата, муллитокремнеземистая вставка, покрытие
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	основные материалы — НГ / КМ0 покрытие — в зависимости от типа
Плотность минваты	100 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 7 кПа
Плотность вставки	64 кг/м ³
Максимальная температура применения	950 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

Температура	Базальтовая вата	Муллитокремнезем
При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)	
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)	
При 125 °С	не более 0,051 Вт/(м*К)	
При 300 °С	не более 0,092 Вт/(м*К)	не более 0,065 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,154 Вт/(м*К)	не более 0,080 Вт/(м*К)
При 600 °С		не более 0,120 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Общая толщина изоляции	от 90 до 170 мм
Толщина вставки	50 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Патент на полезную модель № 92933



ХОТPIPE SP Combi без покрытия



ХОТPIPE SP Combi ME в оцинкованной оболочке



ХОТPIPE SP Combi Alu кашированные фольгой



ХОТPIPE SP Combi Outside с защитным покрытием

ПЛОСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Двойная экономия на доставке

Экономьте на доставке 30-70%!
Плоские цилиндры ХОТПАЙП в среднем
занимают вдвое меньше места, чем стандартные

ХОТPIPE FP 80

Плоский цилиндр®

Плоские цилиндры плотностью **80 кг/м³**. Экономьте на доставке теплоизоляции в регионы России и СНГ. Плоский цилиндр в транспортировочной упаковке занимает вдвое меньше места. Элементы теплоизоляции: **прямые участки**.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С.
Срок службы цилиндров 6 лет.

Предназначены для теплоизоляции труб отопления и водоснабжения в помещении и на открытом воздухе.

Характеристики

Материал	каменная вата, покрытие
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	в зависимости от покрытия
Плотность материала	80 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 5 кПа
Максимальная температура применения	350 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,052 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,091 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 76 до 325 мм
Общая толщина изоляции	от 20 до 50 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Патент на полезную модель № 139481



ХОТPIPE FP Alu 80 кашированный фольгой в развернутом виде



ХОТPIPE FP Outside 80 с защитным покрытием в развернутом виде



ХОТPIPE FP Alu 80 кашированный фольгой, свернутый в цилиндр



ХОТPIPE FP Outside 80 с защитным покрытием, свернутый в цилиндр



ХОТPIPE SP-LM Alu 50, свернутый в цилиндр



ХОТPIPE SP-LM Alu 50 в развернутом виде

ХОТPIPE SP-LM Alu 50

Цилиндры ламельные

Фольгированные ламельные цилиндры плотностью **50 кг/м³**. Экономьте до 50% на теплоизоляции труб диаметром от 219 мм. Низкая стоимость определена плотностью материала. При монтаже ламельный цилиндр уплотняется и становится жестче. Элементы теплоизоляции: **прямые участки**.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С.
Срок службы цилиндров 6 лет.

Идеально подходят для звукоизоляции и теплоизоляции круглых воздуховодов в помещении.

Характеристики

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 219 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1200 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016



Маты минераловатные

- Система ХОТПАЙП ПР-СТ
- Ламельные
- Огнезащитные
- Прошивные ГОСТ
- Высокотемпературные
- Технические

На 40% дешевле аналогов!

Качество и цена соответствуют требованиям крупнейших энергетических компаний России. Систему ХОТПАЙП ПР-СТ выбрали МОЭК и КВАДРА



СИСТЕМА ХОТПАЙП ПР-СТ

Для магистральных трубопроводов

Теплоизоляционная система для магистральных трубопроводов с надежным защитным покрытием Outside для применения на открытом воздухе без оокожушки. Простой и удобный монтаж. Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники.**

Рекомендуемая температура теплоносителя до 200 °С. Срок службы системы на открытом воздухе 6 лет, в канале 8 лет.

Система предназначена для теплоизоляции магистральных трубопроводов на открытом воздухе и в канале. Для теплоизоляции байпасов.

В поставку входит комплект элементов теплоизоляции, изготовленных в размер трубопровода, и монтажные материалы.

Характеристики

Материал	каменная вата, покрытие Outside
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	не требуется
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 219 до 1420 мм
Толщина изоляции	от 50 до 120 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016

В комплект поставки бесплатно включаются монтажные материалы и приспособления:



Скотч алюминиевый армированный 50 мм



Проволока вязальная оцинкованная 1,2 мм



Стяжные ремни с храповым механизмом



Набор заботы о монтажнике ХОТPIPE Care Plus


СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ХОТПАЙП ПР-СТ



Прямой участок ХОТПАЙП ПР-СТ, свернутый в цилиндр



Прямой участок ХОТПАЙП ПР-СТ в развернутом виде



Отвод ХОТПАЙП ПР-СТ в развернутом виде



Тройник ХОТПАЙП ПР-СТ в развернутом виде

 Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте hotpipe.ru и канале YouTube



HOTPIPE LM Alu

HOTPIPE LM Alu 35

Ламельные маты плотностью **35 кг/м³** для звукоизоляции и теплоизоляции воздуховодов жилых зданий. Для теплоизоляции и защиты от конденсата вентиляции. Например, в офисных и торговых центрах, паркингах.

Рекомендуемая температура в воздуховодах до 80 °С. Срок службы матов 20 лет.

Характеристики

Плотность материала	35 кг/м ³
Максимальная температура применения	250 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,038 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,050 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,095 Вт/(м*К)

HOTPIPE LM Alu 50

Ламельные маты плотностью **50 кг/м³** для теплоизоляции паровых и водогрейных котлов, резервуаров и емкостей, в том числе с нефтепродуктами и на пищевых производствах.

Рекомендуемая температура вещества в емкостях и резервуарах до 150 °С. В паровых и водогрейных котлах до 190 °С. Срок службы матов 15 лет.

Характеристики

Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

HOTPIPE LM Alu

Маты ламельные кашированные

Минераловатные ламельные маты, кашированные фольгой. Серийный выпуск в двух плотностях — **35 и 50 кг/м³**. Изоляция для вентиляции, воздуховодов, котлов и емкостей на 30% дешевле импортных матов. Ламельные маты отличаются от технических и прошивных. При эксплуатации толщина теплоизоляционного материала не меняется со временем. Не уплотняются при монтаже.

Общие характеристики

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
20*	10000 x 1200
25*	10000 x 1200
30	10000 x 1200
40	8000 x 1200
50	6000 x 1200
60	5000 x 1200
70	4500 x 1200
80	4000 x 1200
90	3500 x 1200
100	3000 x 1200

* Толщина только для матов плотностью 50 кг/м³

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016

XOTPIPE LM Outside

ЛАМЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Маты ламельные с защитным покрытием

Минераловатные ламельные маты с защитным покрытием Outside для использования на открытом воздухе без оокожушки. Ощутимая экономия — не требуется установка оокожушки. Покрытие Outside является надежной защитой от ветра, осадков и птиц. Серийный выпуск в двух плотностях — **35 и 50 кг/м³**. При эксплуатации толщина теплоизоляционного материала не меняется. Не уплотняются при монтаже.

Общие характеристики

Материал	каменная вата, покрытие Outside
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	не требуется

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
20*	10000 x 1200
25*	10000 x 1200
30	10000 x 1200
40	8000 x 1200
50	6000 x 1200
60	5000 x 1200
70	4500 x 1200
80	4000 x 1200
90	3500 x 1200
100	3000 x 1200

* Толщина только для матов плотностью 50 кг/м³

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016



XOTPIPE LM Outside

XOTPIPE LM Outside 35

Ламельные маты плотностью **35 кг/м³** для звукоизоляции и теплоизоляции воздуховодов жилых зданий, воздуховодов на крышах торговых центров и ресторанов. Для изоляции вентиляции паркингов.

Рекомендуемая температура в воздуховодах до 80 °С. Срок службы на открытом воздухе 8 лет.

Характеристики

Плотность материала	35 кг/м ³
Максимальная температура применения	250 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,038 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,050 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,095 Вт/(м*К)

XOTPIPE LM Outside 50

Ламельные маты плотностью **50 кг/м³** для теплоизоляции уличных резервуаров и пожарных емкостей. Для резервуаров с нефтепродуктами.

Рекомендуемая температура вещества в емкостях и резервуарах до 180 °С. Срок службы на открытом воздухе 6 лет.

Характеристики

Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

Сертифицированный аналог огнезащиты иностранных брендов

Сертификат огнестойкости по ГОСТ Р



ХОТPIPE WM-TR Alu1 80

Маты огнезащитные

Минераловатные огнезащитные маты плотностью **80 кг/м³** с обкладкой из гальванизированной сетки, прошитые металлической нержавеющей проволокой. Слой прочной алюминиевой фольги толщиной 50 микрон препятствует выдуванию волокон каменной ваты. На воздуховод крепится без клеев и мастик.

Сертифицированный аналог продукции иностранных брендов. Сертификат огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2013. Предел огнестойкости зависит от толщины мата.

Срок службы матов на воздуховоде равен сроку эксплуатации системы вентиляции.

Идеально подходят для огнезащиты систем вентиляции и дымоудаления офисных зданий, торговых комплексов и паркингов.

Характеристики

Материал	каменная вата, алюминиевая фольга, оцинкованная сетка, нержавеющая проволока
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМО
Дополнительная защита	требуется дополнительное защитное покрытие при использовании на открытом воздухе
Плотность материала	80 кг/м ³
Максимальная температура применения	650 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,149 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,195 Вт/(м*К)
При 600 °С	не более 0,234 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры и огнестойкость

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм	Огнестойкость по ГОСТ Р 53299-2013
40	6000 x 1000	EI 90
50	6000 x 1000	EI 120
60	5000 x 1000	EI 150
70	4000 x 1000	EI 180
80	3000 x 1000	EI 240
90	3000 x 1000	> EI 240
100	3000 x 1000	> EI 240
120	2500 x 1000	> EI 240

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2012



ХОТPIPE WM-TR Alu1 80

Когда ГОСТ необходим по проекту

Высококачественные прошивные маты МП-100 ГОСТ 21880-2011

МП-100 ХОТРИРЕ

Маты прошивные ГОСТ 21880-2011

Прошивные маты МП-100 плотностью **100 кг/м³**. Соответствуют ГОСТ 21880-2011. Высокое качество. Маты не рвутся при монтаже.

Срок службы матов на трубе 4 года. Установка каркасных колец между матами продлевает срок службы до 6 лет.

Характеристики

Материал	каменная вата, нержавеющая проволока, покрытие
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМО
Дополнительная защита	требуется дополнительное защитное покрытие при использовании на открытом воздухе
Плотность материала	100 кг/м ³
Максимальная температура применения	650 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,149 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,195 Вт/(м*К)
При 600 °С	не более 0,234 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм	Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
40	6000 x 1000	80	3000 x 1000
50	6000 x 1000	90	3000 x 1000
60	5000 x 1000	100	3000 x 1000
70	4000 x 1000	120	2500 x 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

Соответствует требованиям ГОСТ 21880-2011



МП-100 ХОТРИПЕ МЕ-ТР ГОСТ 21880-2011 без покрытия



МП-100 ХОТРИПЕ МЕ-ТР Alu1 ГОСТ 21880-2011 фольгированный



МП-100 ХОТРИПЕ МЕ-ТР ST ГОСТ 21880-2011 с покрытием стеклотканью



МП-100 ХОТРИПЕ WM-ТР ГОСТ 21880-2011 с покрытием металлической сеткой

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЫ

Теплоизоляция в условиях непрерывного производства

Комбинированные маты для высокотемпературных агрегатов и инженерных систем

XOTPIPE WM-TR Combi

Высокотемпературные маты

Высокотемпературные комбинированные маты со вставкой из муллитокремнеземистой ваты. Постоянная рабочая температура теплоносителя для комбинированных матов выше, чем максимальная температура применения базальтовой изоляции.

Рекомендуемая температура применения до 700 °С.
Срок службы комбинированных матов 6 лет.

Предназначены для теплоизоляции охлаждающих установок острого пара свыше 350 °С. Для теплоизоляции клапанов и задвижек трубопроводов тепловых электростанций (ТЭС). Для теплоизоляции печного оборудования, высокотемпературных воздухопроводов и газоходов.

При монтаже надежно фиксируйте маты для плотного прилегания к изолируемой поверхности.

Характеристики

Материал	каменная вата, нержавеющая проволока, покрытие
Ориентация волокон основного материала	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Дополнительная защита	требуется дополнительное защитное покрытие при использовании на открытом воздухе
Плотность основного материала	80 кг/м ³
Плотность материала вставки	64 кг/м ³
Максимальная температура применения	950 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

Температура	Базальтовая вата	Муллитокремнезем
При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)	
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)	
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)	
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)	не более 0,065 Вт/(м*К)
При 400 °С		не более 0,080 Вт/(м*К)
При 600 °С		не более 0,120 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
90	3000 x 1000
100	3000 x 1000
110	2500 x 1000
120	2000 x 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

Патент на полезную модель № 92933



XOTPIPE WM-TR Combi с покрытием металлической сеткой



XOTPIPE ME-TR Combi Alu1 фольгированный



ХОТPIPE TR 50 без покрытия



ХОТPIPE TR Alu 50 кашированный фольгой



ХОТPIPE TR Outside 50 с защитным покрытием

ХОТPIPE TR 50

Технические маты

Минераловатные технические маты плотностью **50 кг/м³**. Самая дешевая базальтовая теплоизоляция. Серийно выпускается без покрытия, кашированная фольгой, а также с защитным покрытием Outside для уличного применения без оложушки.

Рекомендуемая температура применения до 150 °С. Срок службы матов 2 года. Установка каркасных колец между матами продлевает срок службы до 3 лет.

Характеристики

Материал	каменная вата
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Типы покрытия	без покрытия, алюминиевая фольга, защитное покрытие Outside
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	в зависимости от покрытия
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм	Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
40	6000 x 1000	80	5000 x 1000
50	6000 x 1000	90	4000 x 1000
60	6000 x 1000	100	4000 x 1000
70	5000 x 1000		

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012



Окожушка металлическая

- Оцинкованная
- Алюминиевая
- Из нержавеющей стали

ОКОЖУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

100% защита изоляции трубопровода

Окожушка из высококачественного металла

ХОТPIPE 0-МЕ

Окожушка металлическая

Кожухи для защиты теплоизоляции труб. Серийно выпускается окожушка трех видов: **из оцинкованной стали 0,55 мм, из нержавеющей стали 0,50 мм, из алюминия 0,80 мм.** Толщину подтверждаем документами на партию металла. Платите за реальную защиту, а не за видимость!

Монтируйте кожухи в 1,5 раза быстрее с готовыми отверстиями под саморезы. На торцах сделаны специальные замки для отвода влаги, которые обеспечивают больший срок эксплуатации на открытом воздухе и во влажных производственных помещениях.

Полная линейка элементов окожушки заводского производства!

Прямые участки для надежной защиты теплоизоляции труб и емкостей от влаги и механических воздействий.

Отводы, которые всегда садятся. Разъемный шов чередуется по сторонам отвода. Это облегчает стяжку на отводе трубы.

Тройники защищают теплоизоляцию трубопровода без щелей. Производятся равнопроходные и переходные тройники.

Переходы стандартной длины или по размерам заказчика.

Врезки сложно изготовить вручную. Используйте готовые врезки в кожух, если не приобрели тройники.

Заглушки для защиты теплоизоляции на торцах труб с эффективным отводом влаги.

Общие характеристики

Материал	оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМО
Среда применения	в помещениях, на открытом воздухе

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 1470-003-62815391-2015

Толщина изделий соответствует требованиям СП 61.13330.2012



Прямые участки ХОТPIPE O-ME



Отвод ХОТPIPE O-ME L



Тройник ХОТPIPE O-ME T



Переход ХОТPIPE O-ME P



Врезка ХОТPIPE O-ME V



Заглушка ХОТPIPE O-ME C



Окожушка оцинкованная

Оцинкованные кожухи толщиной 0,55 мм для защиты теплоизоляции трубопроводов на открытом воздухе и в помещениях от осадков и механических повреждений. Высокое качество оцинковки гарантирует отсутствие ржавчины в течение 3 лет.

Срок службы оцинкованной окожушки на открытом воздухе 8 лет.

Характеристики металла

Страна происхождения	Россия
Завод-изготовитель	НЛМК
Марка стали	08ю
Соответствие стандартам	ГОСТ 14918-80
Сорт	1

Серийные типоразмеры

Диаметр кожуха	от 90 до 1500 мм
Длина прямых участков	1000 мм, 1250 мм
Толщина металла	0,55 мм

Окожушка алюминиевая

Алюминиевые кожухи толщиной 0,80 мм для защиты теплоизоляции труб. Предназначены для применения на пищевых, фармацевтических, химических производственных предприятиях. Идеальная защита во влажной среде.

Срок службы алюминиевой окожушки на пищевом производстве 10 лет.

Характеристики металла

Страна происхождения	Россия
Завод-изготовитель	КУМЗ
Сплав	1105А
Соответствие стандартам	ТУ 1-804-451-2008

Серийные типоразмеры

Диаметр кожуха	от 90 до 1500 мм
Длина прямых участков	1200 мм
Толщина металла	0,80 мм

Окожушка из нержавеющей стали

Кожухи из нержавеющей стали толщиной 0,50 мм для защиты теплоизоляции труб. Предназначены для применения на пищевых производствах. Выпускаются из матовой и зеркальной нержавеющей стали. Идеальная защита во влажной среде.

Срок службы окожушки из нержавеющей стали на пищевом производстве 20 лет.

Характеристики основного материала

Страна происхождения	Тайвань
Завод-изготовитель	УС INOX
Сплав	AiSi304
Соответствие стандартам	ASTM A240M-14 / A480M-14b

Серийные типоразмеры

Диаметр кожуха	от 90 до 1500 мм
Длина прямых участков	1000 мм, 1250 мм
Толщина металла	0,50 мм



Все для монтажа

- Кольца каркасные
- Подвесы для труб
- Скотчи
- Проволока
- Монтажные приспособления





Кольца каркасные HOTPIPE Ring

HOTPIPE Ring

Кольца каркасные минераловатные

Минераловатные каркасные кольца для монтажа матов на трубопровод. Продлите срок службы матов под металлической оболочкой. Каркасные кольца устанавливаются между матами и формируют прочный каркас, на который монтируется кожух. Нагрузка приходится на кольца, оболочка не давит на маты. Это продлевает срок службы теплоизоляции в 2 раза.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 350 °С.
Срок службы 12 лет.

Используйте при монтаже матов ГОСТ. Периодичность замены изоляции сокращается с 2 до 4 лет. Можно использовать на торцах сэндвич-дымоходов.

Характеристики

Материал	каменная вата
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Плотность материала	150 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 20 кПа
Максимальная температура применения	700 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,040 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,041 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,053 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,087 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,140 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 40 до 150 мм
Ширина кольца	50 мм, 100 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Патент на полезную модель № 95381

XOTPIPE S

Подвесы для труб каучуковые

Подвесы с каучуковой теплоизоляцией для труб. Подвесы вставляются в сантехнические хомуты, которыми крепится труба. Надетый без подвеса металлический хомут проминает изоляцию. Возникает мостик холода. Использование подвесов в местах установки хомутов обязательно.

Срок службы подвесов равен сроку службы каучуковой изоляции.

Характеристики продукции

Материал	вспененный каучук, вставка из полиизоцианурата, ПВХ лента
Горючесть	Г1
Плотность вставки	100 кг/м ³
Плотность материала	150 кг/м ³
Минимальная температура применения	-50 °С
Максимальная температура применения	110 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 0 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
----------	-------------------------

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 10 до 325 мм
Толщина изоляции	от 13 до 32 мм
Ширина подвеса	50 мм, 100 мм



Подвесы для труб XOTPIPE S



Скотч алюминиевый 50x50



Скотч алюминиевый армированный 50x50

Скотч алюминиевый 50x50

Алюминиевый скотч для заклеивания стыков кашированных цилиндров. Скотч, который не отклеивается даже при низких температурах. Применяется в помещениях и на открытом воздухе.

Рекомендуемая температура монтажа от 0 °С.
Допускается монтаж при температуре до –15 °С.

Характеристики продукции

Материал	алюминиевая лента, каучуковый клей, силиконизированная бумага
Температура применения	от –15 до 70 °С

Серийные типоразмеры

Длина ролика	50 м
Ширина ролика	50 мм
Толщина алюминия	0,025 мм

Скотч алюминиевый армированный 50x50

Алюминиевый армированный скотч для заклеивания стыков и монтажа кашированных цилиндров. Цилиндры внешним диаметром до 150 мм можно закрепить армированным скотчем без вязальной проволоки. Применяется в помещениях и на открытом воздухе.

Рекомендуемая температура монтажа от 0 °С.
Допускается монтаж при температуре до –15 °С.

Характеристики продукции

Материал	армированная алюминиевая лента, каучуковый клей, силиконизированная бумага
Температура применения	от –15 до 70 °С

Серийные типоразмеры

Длина ролика	50 м
Ширина ролика	50 мм
Толщина алюминия	0,009 мм без учета армировки

Проволока вязальная 1,2 мм

Черная проволока диаметром 1,2 мм для фиксации минераловатных цилиндров и матов на трубе. Самый популярный крепеж в России. Используйте проволоку для фиксации минераловатных цилиндров на трубе. 1 бухта = 5 кг.

Характеристики продукции

Материал	сталь
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Страна происхождения	Россия

Серийные типоразмеры

Диаметр сечения	1,2 мм
Длина в бухте	500-550 м

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ГОСТ 3282-74

Проволока вязальная оцинкованная 1,2 мм

Оцинкованная проволока диаметром 1,2 мм для фиксации кашированных цилиндров и матов на трубе. Лучший крепеж тот, которого не видно. Проволока серебристого цвета незаметна на фольгированных покрытиях цилиндров и матов. 1 бухта = 5 кг.

Характеристики продукции

Материал	сталь оцинкованная
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Страна происхождения	Россия

Серийные типоразмеры

Диаметр сечения	1,2 мм
Длина в бухте	500-550 м

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ГОСТ 3282-74



Проволока вязальная 1,2 мм



Проволока вязальная оцинкованная 1,2 мм

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



Стяжные ремни 6 м с храповым механизмом



Крюк вязальный для металлической проволоки и сетки



Набор заботы о монтажнике HOTPIPE Care



Набор заботы о монтажнике HOTPIPE Care Plus



Завод ХОТПАЙП

Производим минераловатную теплоизоляцию с 2008 года



Оперативные поставки точно в срок

Определяем потребности

Выясняем технические требования заказчика. Диаметр трубопровода, температура теплоносителя, условия окружающей среды, количество часов эксплуатации в год. Рассчитываем оптимальную толщину и плотность теплоизоляции. Выбираем тип покрытия и дополнительную защиту.

Согласовываем условия

Согласовываем цены и сроки. Если стоимость оптимального продукта превышает бюджет, предлагаем более дешевую изоляцию с близкими характеристиками. Однако не каждый продукт имеет дешевый аналог. Мы не выпускаем низкопробную теплоизоляцию, даже если за нее готовы платить.

Выпускаем продукцию

Запускаем заказ в производство. Сроки минимальны и точны. На заводе одновременно работает 7 конвейерных линий по выпуску цилиндров, 3 линии изготавливают маты, и отдельная линия — металлическую окожушку. На складе достаточный запас сырья. От запроса до поставки на объект в 70% случаев требуется не больше недели.

Доставляем на объекты

Доставляем готовую продукцию на объекты во все регионы России. Везем машинами завода, работаем с проверенными партнерами-перевозчиками и транспортно-логистическими компаниями, доставляем железной дорогой. Отгружаем со склада завода для самовывоза. Заказчик сам выбирает подходящий способ получения готовой продукции.

Даем гарантию

Гарантия на всю продукцию завода ХОТРАЙП — 1 год с момента поставки.

Контакты

ООО "МиК Групп

📍 105082, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 75, строение 5, подъезд 6, этаж 2, офис 622

🕒 Пн–Пт 9:00–18:00

тел. +7 (495) 925-99-58

e-mail: mik-groupp@mail.ru

сайт: <https://mik-gr.ru>